

YES**2.5****Υδατοδιάλυτο ακρυλικό χρώμα**

Συσκευασία	3Lt	9Lt
Βάσεις	—	—
Matt		
		Gloss

Περιγραφή

Καλής ποιότητας υδατοδιάλυτο ακρυλικό χρώμα. Έχει υψηλή πρόσφυση, λευκότητα, ευκολία στην εφαρμογή, καθώς και αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε όλων των ειδών τις κατάλληλα προετοιμασμένες εξωτερικές επιφάνειες και ειδικά για εμφανή μπετά, και όπου απαιτείται συχνό βάψιμο, όπως σχολεία, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, γκαράζ κ.α.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλή απόδοση και λευκότητα.
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Καλή πρόσφυση και καλυπτικότητα.
- Αντοχή στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών.
- Ματ φινίρισμα.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μόλυβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Νέες επιφάνειες

Για καλά αποτελέσματα σε νέες επιφάνειες, συνιστάται το αστάρωμα με αστάρι διαλύτη Fixateur ή Super Primer της Berling σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής. Τέλος το Yes εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις.

Παλαιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο. Στη συνέχεια ασταρώνονται με αστάρι διαλύτη Fixateur ή Super Primer της Berling και έπειτα εφαρμόζεται το προϊόν σε δύο επιστρώσεις. Επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση ή είναι καλυμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη απαιτείται η στερέωσή τους αρχικά με αστάρι διαλύτη Fixateur ή Super Primer της Berling και στη συνέχεια εφαρμόζεται το Yes σε δύο επιστρώσεις.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται ►

- με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων και στυρενίου.
Χρωστικά : Διοξειδίο του τιτανίου.
Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών, πυριτικό αργίλιο, ταλκ.
Π.Ο.Ε.: 25gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Στερεά : 67% ± 1
Ειδικό βάρος : 1,67 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811)
Ιξώδες : 130 - 135 K.U., 25°C (ASTM D562)
pH : 8,2 ± 0,2
Απόδοση : 7 - 10m ² /lit, αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.
Βαθμός στιλπνότητας : 2,0 - 2,5 units σε γωνία 60°.
Φωτεινότητα : L > 97
Διαλύτης : Νερό.
Αραίωση : Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.
Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.
Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε ανοικτές αποχρώσεις βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 40gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 25gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

