



Συσκευασία	0,6Lt	3Lt	9Lt
Βάσεις	—	—	—
Matt			
			Gloss

### Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό χρώμα γκρι κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και ιδιαίτερα για τη βαφή εμφανών μπετόν και αμιαντοτσιμέντων. Διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή καλυπτικότητα και μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και το πλύσιμο.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Γκρι απόχρωση.
- Ματ φινίρισμα.
- Υψηλή απόδοση.
- Πολύ καλή πρόσφυση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

### Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

### Νέες επιφάνειες

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να ασταρωθούν με το αστάρι διαλύτη Fixateur της Berling και στη συνέχεια το προϊόν εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις με χρονική διαφορά τουλάχιστον 6 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

### Παλαιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο. Στη συνέχεια οι επιφάνειες ασταρώνονται με το αστάρι διαλύτη Fixateur της Berling και έπειτα το προϊόν εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις. Επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση, έχουν ξεφλουδίσει τα παλαιά χρώματα ή είναι καλυμμένες με ασβέστη απαιτείται το αστάρωμά τους με αστάρι Fixateur της Berling και έπειτα το Ακρυλικό Γκρι (1194) εφαρμόζεται σε δυο επιστρώσεις μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

## Τεχνικές Προδιαγραφές

**Φορέας :** Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων και στυρενίου.

**Χρωστικά :** Οξειδία σιδήρου και διοξειδίου του τιτανίου.

**Πληρωτικά υλικά :** Ανθρακικό ασβέστιο.

**Π.Ο.Ε.:** 25gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

**Στερεά :** 55% ± 1

**Ειδικό βάρος :** 1,45 ± 0,02gr/cm<sup>3</sup> (ISO 2811)

**Ιξώδες :** 105 - 115 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562)

**pH :** 8,2 ± 0,2

**Απόδοση :** 10 - 13m<sup>2</sup>/lit, αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.

**Διαλύτης :** Νερό.

**Αραίωση :** Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.

**Εφαρμογή :** Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

**Χρόνος στεγνώματος :** Επιφανειακά μετά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

**Επαναβαφή :** Μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

## Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

## Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

## Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

## ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 40gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 25gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## BERLING A.B.E.E.

### Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

