



Υψηλής λευκότητας υδρόχρωμα

Συσκευασία	3Lt	9Lt
Βάσεις	—	—
Matt		
		Gloss

Περιγραφή

Υψηλής λευκότητας και καλυπτικότητας υδρόχρωμα. Είναι κατάλληλο για οροφές κουζινών, μπάνιων, υπνοδωματίων και γενικά όλων των εσωτερικών επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλο κ.α.

Όταν στεγνώσει αφήνει τους πόρους του τοίχου ανοιχτούς, με αποτέλεσμα να απορροφάται η υγρασία του χώρου και να διατηρείται η ατμόσφαιρα ελαφρώς ξηρή.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλή λευκότητα.
- Ευκολία στην εφαρμογή και στο άπλωμα με ματ φινίρισμα.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μόλυβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Φιλικό στο περιβάλλον και στον τελικό χρήστη.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό έως 15% κατ' όγκο και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες το υδρόχρωμα εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις.

Παλιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων με υδρόχρωμα επιφανειών απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο, και στη συνέχεια εφαρμόζεται το βασικό χρώμα.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων και στυρενίου.
Χρωστικά : Διοξειδίο του τιτανίου.
Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών, πυριτικό αργίλιο, ταλκ.
Π.Ο.Ε.: 5gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Στερεά : 62% ± 1
Ειδικό βάρος : 1,61 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811)
Ιξώδες : 130 - 135 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562)
pH : 8,0 ± 0,2
Απόδοση : 8 - 10m ² /lit, αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.
Βαθμός σπιλπνότητας : 2,0 - 2,5 units σε γωνία 60°.
Φωτεινότητα : L > 96
Διαλύτης : Νερό.
Αραιώση : Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 10 - 15% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.
Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.
Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία α, Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 5gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

