



## Ακρυλικό ανάγλυφο επίχρισμα

Συσκευασία	3Lt	9Lt
Βάσεις	—	—
Matt		
		Gloss

**Περιγραφή**

Το Relief της Berling είναι ένα υψηλής ποιότητας ακρυλικό, ανάγλυφο επίχρισμα, κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες οι οποίες είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Διαθέτει καλές στεγανωτικές ιδιότητες δίνοντας ένα ανάγλυφο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Εμφανίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή απόδοση και έχει μεγάλες αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Εξαιτίας της ανάγλυφης μορφής του, η οποία εξαρτάται από το ρολλό που θα χρησιμοποιηθεί, έχει τη δυνατότητα να καλύψει τυχόν μικρορωγμές ή ατέλειες του τοίχου.

**Χαρακτηριστικά Προϊόντος**

- Ανάγλυφο διακοσμητικό αποτέλεσμα.
- Ακρυλικό και στεγανωτικό επίχρισμα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

**Οδηγίες Εφαρμογής**

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση αλλά εάν επιθυμείτε αραιώστε με νερό σε ποσοστό έως 17% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

**Προετοιμασία επιφάνειας**

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με ειδικό ρολλό ή σπάτουλα μετά από την κατάλληλη αραιώση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

**Νέες επιφάνειες**

Σε νέες επιφάνειες το Relief αραιώνεται 50% κατά βάρος με νερό και χρησιμοποιείται αντί για αστάρι στην προς βαφή επιφάνεια. Στη συνέχεια η επιφάνεια επαναβάφεται, ακολουθώντας τις οδηγίες επαναβαφής με το Relief χωρίς αραιώση για την επίτευξη του επιθυμητού ανάγλυφου διακοσμητικού αποτελέσματος.

**Παλαιές επιφάνειες**

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών ή σε επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση, έχουν ξεφλουδίσει τα παλαιά χρώματα ή είναι καλυμμένες με ασβέστη απαιτείται το αστάρωμά τους με αστάρι Fixateur της Berling και έπειτα το Relief εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις νέες επιφάνειες.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται ►

- με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

## Τεχνικές Προδιαγραφές

**Φορέας :** Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων και στυρενίου.

**Χρωστικά :** Διοξειδίο του τιτανίου.

**Πληρωτικά υλικά :** Ανθρακικό ασβέστιο, άμμος.

**Π.Ο.Ε.:** 10gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

**Στερεά :** 80% ± 1

**Ειδικό βάρος :** 1,68 ± 0,02gr/cm<sup>3</sup> (ISO 2811)

**Ιξώδες :** Εντόνως θιξοτροπικό.

**pH :** 7,8 ± 0,2

**Απόδοση :** 3 - 5m<sup>2</sup>/lit, αναλόγως του πάχους του υμένα και του τρόπου βαφής.

**Διαλύτης :** Νερό.

**Αραίωση :** Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 17% κατ' όγκο, αναλόγως την τελική μορφή του επιχρίσματος που επιθυμείτε. Για πιο πυκνή μορφή ανάγλυφου αποτελέσματος το προϊόν δεν αραιώνεται.

**Εφαρμογή :** Το προϊόν εφαρμόζεται με ειδικό ρολλό ή σπάτουλα.

**Χρόνος στεγνώματος :** Επιφανειακά μετά από 4 έως 6 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του πάχους του υμένα. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

**Επαναβαφή :** Μετά την πάροδο 6 έως 8 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του πάχους του υμένα. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

### Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

### Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

### Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 40gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 10gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

### BERLING A.B.E.E.

#### Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

