



Συσκευασία	0,75Lt	3Lt	10Lt
Βάσεις	—	—	—
Matt			
			Gloss

Περιγραφή

Εξαιρετικής ποιότητας 100% ακρυλικό, υδατοδιάλυτο, αδιάβροχο, ελαστομερές, μονωτικό χρώμα κατάλληλο για τη στεγανοποίηση ταρτσών. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και εξαιρετική ελαστικότητα. Η μεγάλη ελαστικότητά του, του επιτρέπει να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές των διαφόρων στερεών επιφανειών χωρίς να παρουσιάζει ρωγμές και σκασίματα. Είναι ιδανικό για την προστασία και υδρομόνωση ταρτσών και αρμών. Εμφανίζει μεγάλη αντοχή στις εναλλαγές των καιρικών συνθηκών, στην υγρασία και στον πάγο.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μονωτικό και στεγανωτικό, αδιάβροχο ελαστομερές χρώμα.
- Εξαιρετική ελαστικότητα.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Εξαιρετική αντοχή στον πάγο και την υγρασία.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό ακολουθώντας τις οδηγίες αραιώσης και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, ασφαλτικά, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα, ρωγμές ή αρμοί πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και στη συνέχεια να γεμίζονται με Ακρυλικό Μονωτικό. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό σε μεγάλες επιφάνειες, μετά από την κατάλληλη αραιώση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C και σχετική υγρασία μικρότερη του 60%. Μην εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειες ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής εντός 24 ωρών.

Νέες επιφάνειες

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να ασταρωθούν με μία επίστρωση με το αστάρι διαλύτη Fixateur της Berling αραιωμένο 100% με White Spirit και στη συνέχεια το προϊόν εφαρμόζεται σε δυο επιστρώσεις με χρονική διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών ή μία επίστρωση από την άλλη. Εφαρμόστε την πρώτη επίστρωση αραιωμένη με νερό σε ποσοστό 20% κατ' όγκο. Μετά την πάροδο 24 ωρών απλώστε μία δεύτερη επίστρωση, σταυρωτά με την πρώτη χωρίς αραιώση. Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή τουλάχιστον 3 ή 4 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Παλαιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων επιφανειών ή μονωμένων με άσφαλτο (πίσσα), πρέπει να απομακρύνονται πρώτα τα μη επικοληθέντα τμήματα και στη συνέχεια εφαρμόζεται μια επίστρωση αστάρι διαλύτου Fixateur της Berling αραιωμένο 50% με White Spirit. Μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών εφαρμόζεται το Ακρυλικό Μονωτικό ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής για νέες επιφάνειες. Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή τουλάχιστον 3 ή 4 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων και στυρενίου.

Χρωστικά : Διοξειδίο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών.

Π.Ο.Ε.: 15gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 60% ± 1

Ειδικό βάρος : 1,28 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες : 130 - 135 K.U., 25°C (ASTM D562)

pH : 7,6 ± 0,2

Απόδοση : 1 - 1,5m²/lit για την επίτευξη των στεγανωτικών - μονωτικών ιδιοτήτων του.

Βαθμός σιλιπνότητας : 4,0 - 4,5 units σε γωνία 60°.

Διαλύτης : Νερό.

Αραίωση : Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 20% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά μετά από 4 έως 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και σε κεραμιδί (απόχρωση Y156).

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 40gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 15gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.