



Συσκευασία	0,75Lt	4Lt	10Lt
Βάσεις	—	—	—
Matt			Gloss

Περιγραφή

Λευκό ημιδιάφανο 100% ακρυλικό υπόστρωμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλο για όλων των ειδών τις επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, γυψοσανίδες αλλά και επιφάνειες ήδη βαμμένες με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Έχει καλή πρόσφυση, υψηλή απόδοση και διευκολύνει την εφαρμογή του τελικού χρώματος. Υπερέχει των άλλων ασταριών λόγω της ημιδιαφάνειάς του η οποία βελτιώνει την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος ενώ συγχρόνως έχει τη δυνατότητα να χρωματιστεί στην απόχρωση του τελικού χρώματος.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Λευκό ημιδιάφανο υπόστρωμα.
- Χρωματίζεται στην απόχρωση του τελικού χρώματος.
- Βελτιώνει την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό σε ποσοστό 30% έως 50% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 8°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Νέες επιφάνειες

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει αρχικά να τριφτεί με ένα σιλερόχαρτο για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και στη συνέχεια να βαφτεί με αστάρι ακρυλικού λευκό σε μία ή δύο επιστρώσεις. Στη συνέχεια η επιφάνεια επαναβάφεται μετά την πάροδο 6 ωρών, εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, με οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα σε δύο επιστρώσεις. Στην περίπτωση καινούριων σοβάδων ή τοιμέντων δεν ασταρώνουμε εάν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 3 - 4 εβδομάδες από την ημέρα εφαρμογή τους.

Παλιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο. Στη συνέχεια ασταρώνονται με αστάρι ακρυλικού λευκό της Berling σε μία ή δύο επιστρώσεις και έπειτα εφαρμόζεται ▶

- οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα σε δύο επιστρώσεις.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων - στυρενίου.

Χρωστικά : Διοξειδιο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών.

Π.Ο.Ε.: 10gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 36% ± 1

Ειδικό βάρος : 1,20 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες : 65 - 70 K.U., 25°C (ASTM D562)

pH : 8,4 ± 0,2

Απόδοση : 6 - 8m²/lit, αναλόγως του τρόπου βαφής.

Διαλύτης : Νερό.

Αραίωση : Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 30 - 50% κατ' όγκον, αναλόγως του τρόπου βαφής.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά μετά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Μετά από 4 έως 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ζ, Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 30gr/lit,

Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 10gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

