

ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

3.15

Λευκό υδατοδιάλυτο αστάρι



Συσκευασία	3 Lt		10 Lt
Βάσεις	—		—
Matt			Gloss

Περιγραφή

Το αστάρι γυψοσανίδων είναι λευκό υδατοδιάλυτο αστάρι, ακρυλικής βάσης για εσωτερικές επιφάνειες με εξαιρετική γεμιστική ικανότητα και ικανοποιητική καλυπτικότητα. Είναι κατασκευασμένο για να μειώνει την απορροφητικότητα της προς βαφή επιφάνειας και ειδικά γυψοσανίδων και άλλων δομικών επιφανειών όπως σοβάς, μπετόν κλπ., συμβάλλοντας στην καλυπτικότητα και στην ομοιομορφία του τελικού χρώματος.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Άριστη γεμιστική ικανότητα
- Μειώνει την απορροφητικότητα της γυψοσανίδας
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Σχεδόν άοσμο
- Χρωματίζεται σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις αυξάνοντας την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα με ένα μόνο χέρι
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων
- Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 20% κατ'όγκο για βαφή με ρολό ή πινέλο και έως 30% για βαφή με πιστόλι.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες της επιφάνειας πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας: Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων - στυρενίου.

Χρωστικά: Διοξειδίο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά: Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών.

ΠΟΕ: 15gr/lit (αραιωμένο - έτοιμο προς χρήση).

Ειδικό Βάρος: $1.40 \pm 0.02 \text{gr/cm}^3$ (ISO 2811)

Ιξώδες: 95-100 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562)

pH: 8.0 ± 0.2

Απόδοση: 18 - 20m²/lit, εξαρτάται από την απορροφητικότητα της προς βαφή επιφανείας.

Διαλύτης: Νερό.

Αραίωση: Με νερό, σε ποσοστό έως 20% για βαφή με ρολό ή πινέλο και έως 30% για βαφή με πιστόλι.

Χρόνος Στεγνώματος: Στεγνό στην αφή σε 30-60 λεπτά. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

Επαναβαφή: Μετά από 8 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και μπορεί να χρωματιστεί σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ζ, Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 30gr/lit,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 15gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας, θέση Ποταμιά, Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 31663

fax.: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης **801 11 62222**

