

ΣΤΟΚΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ N.20 8.13

Ειδικός Στόκος Σπατουλαρίσματος δύο συστατικών



Συσκευασία	3Lt	9Lt						
Βάσεις	—	—						
Matt								Gloss

Περιγραφή

Ειδικός στόκος σπατουλαρίσματος 2 συστατικών για εσωτερικές επιφάνειες όπως σοβάς, γυψοσανίδες, μπετόν. Δουλεύεται πολύ εύκολα και εξίσου καλά με airless πιστόλι και με σπάτουλες.

Είναι πολύ «αφράτος» και δεν κάνει «καβαλήματα» και σκασίματα. Τρίβεται πολύ εύκολα με το χέρι και με τριβείο. Κατάλληλος για επαγγελματίες χρήστες που επιθυμούν μια τέλεια επιφάνεια πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Καταργεί το σπατουλάρισμα με την κοινή σπατουρέλα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Στόκος δύο συστατικών.
- Χρωματίζεται σε ανοικτές αποχρώσεις αυξάνοντας έτσι την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος.
- Πολύ οικονομικό συγκριτικά με τη σπατουρέλα.
- Μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και στο τρίψιμο.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Δεν πετρώνει και παραμένει μαλακό κατά την αποθήκευσή του.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αδειάζετε το περιεχόμενο του Β' συστατικού μέσα στο Α' συστατικό και ανακατεύετε καλά. Σε λίγα λεπτά το προϊόν πήζει και είναι έτοιμο προς χρήση.

Εάν επιθυμείτε να το χρωματίσετε στην απόχρωση της αρεσκείας σας, χρωματίστε το προτού προσθέσετε το περιεχόμενο του Β' συστατικού. Εάν θέλετε να διαφοροποιήσετε το πάχος του στόκου, χρησιμοποιήστε λιγότερο από το Β' συστατικό για αραιότερο προϊόν.

Το υλικό το οποίο παραμένει στο δοχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τις επόμενες ημέρες.

Το προϊόν εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις. Η πρώτη επιστρωση δεν τρίβεται. Μόλις στεγνώσει η πρώτη, εφαρμόζεται η δεύτερη επιστρωση και αφού στεγνώσει καλά τρίβεται με τριβείο ή με το χέρι. Στη συνέχεια οι επιφάνειες ασταρώνονται με αστάρι νερού ή αστάρι πλαστικού και βάφονται με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Εάν υπάρχει αυξημένη υγρασία το προϊόν πρέπει να τριφτεί μόλις στεγνώσει.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων και στυρενίου.

Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών.

Π.Ο.Ε.: 10gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 75% ± 1

Ειδικό βάρος : 1,80 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811).

Ιξώδες : 130 - 135 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562).

pH : 8,4 ± 0,2

Απόδοση : 1,5 - 3,5m²/lt, αναλόγως της επιφάνειας και του τρόπου εργασίας.

Διαλύτης : Νερό.

Αραίωση : Δεν αραιώνεται.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με σπάτουλες ή πιστόλι airless.

Χρόνος στεγνώματος : Σε 2 - 3 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Τρίψιμο : Το προϊόν τρίβεται εφόσον έχει στεγνώσει πολύ καλά. Μετά από τουλάχιστον 4 - 6 ώρες.

Επαναβαφή : Επαναβάφεται μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Αποχρώσεις

Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 40gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 10gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Ζητήστε μας το CD με τις οδηγίες εφαρμογής του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

