



Συσκευασία	0,200Lt	0,375Lt	0,75Lt	2,5Lt
Βάσεις	—	—	A+C	A+C
Matt				Gloss

Περιγραφή

Εξαιρετικής ποιότητας σιλπνό βερνικόχρωμα ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Υψηλή γυαλάδα.
- Ελεύθερο μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 12% κατ' όγκο και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές χωρίς σκουριές, λάδια κτλ. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση και την κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Νέες επιφάνειες

Εφαρμόζεται με ρολλό ή πινέλο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 2 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Παλαιές επιφάνειες

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου. Στη συνέχεια στην επιφάνεια εφαρμόζονται 2 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Για ξύλινες επιφάνειες στοκάρετε τυχόν τρύπες ή ατέλειες με ξυλόστοκο και έπειτα εφαρμόστε ένα χέρι υπόστρωμα διαλύτη Velaura Satine ή Nature Velatura νερού της Berling. Στη συνέχεια αφού αποχαρτάρετε, εφαρμόστε δυο επιστρώσεις Berling Lac με χρονική διαφορά 24 ωρών. Στην περίπτωση εσωτερικών μεταλλικών επιφανειών, αφού τις λειάνετε και απομακρύνετε τυχόν σκουριές με τη χρήση σιλερόχαρτου, ασταρώστε με Αστάρι Μετάλλων της Berling, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής. Τέλος εφαρμόστε δυο επιστρώσεις Berling Lac με χρονική διαφορά 24 ωρών.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Αλκυδικές ρητίνες υψηλής περιεκτικότητας σε ταλέλαιο.

Χρωστικά : Διοξειδίο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο, θειϊκό βάριο.

Π.Ο.Ε.: 440gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πηκτικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 68 - 75%, αναλόγως της απόχρωσης.

Ειδικό βάρος : 1,10 - 1,27gr/cm³ (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.

Ιξώδες : 95 - 105 K.U., 25°C (ASTM D562)

Απόδοση : 12 - 14m²/lit, αναλόγως της απορροφητικότητας και του είδους της επιφάνειας.

Βαθμός στιλπνότητας > 90 units σε γωνία 60°.

Διαλύτης : White Spirit.

Αραίωση : Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 12% κατ' όγκον.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά μετά από 3 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, καθώς επίσης και σε δύο βάσεις A και C για την επίτευξη πλήθους αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Περιέχει αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

Εύφλεκτο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Η εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.



N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία θ, Εσωτερικών - εξωτερικών διακοσμήσεων από ξύλο και μέταλλο, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 440gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.