



Ειδικό χρώμα ενός συστατικού για πισίνες

Συσκευασία	0,7Lt	3,5Lt
Βάσεις	C	C
Matt		
		Gloss

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας προστατευτικό χρώμα διαλύτου ενός συστατικού, ιδεώδες για πισίνες και δεξαμενές **μη πόσιμου** νερού. Παρέχει άριστη αντίσταση στα χημικά και στο νερό. Χρησιμοποιείται επίσης για επιφάνειες που απαιτούν ιδιαίτερες αντοχές στην υγρασία και τα αραιά διαλύματα οξέων και άλλων χημικών εκτός των ισχυρών διαλυτικών.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Χρώμα πισίνας ενός συστατικού.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία.
- Μεγάλη αντοχή στα χημικά.
- Ελεύθερο μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.

Οδηγίες Εφαρμογής

Προσοχή : Πριν από το βάψιμο πρέπει απαραίτητα να γίνεται το τεστ υγρασίας. Δεν απαιτείται αστάρι. Ως αστάρι χρησιμοποιείται το ίδιο το προϊόν κατάλληλα αραιωμένο. Αραιώστε με Διαλυτικό Ε΄ ακολουθώντας τις οδηγίες αραιώσης και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Το Χρώμα Πισίνας εφαρμόζεται σε τσιμεντένιες επιφάνειες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η απόλυτη καταλληλότητα της προς βαφή επιφάνειας, πρέπει απαραίτητως να εφαρμόζονται τα ακόλουθα :

1. Το τσιμέντο της πισίνας πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει τουλάχιστον για 27 ημέρες σε συνθήκες θερμοκρασίας 25°C και μέγιστης υγρασίας 70%.
2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί τσιμεντοκονία για στοκαρίσματα πρέπει επίσης το τσιμέντο να αφεθεί να στεγνώσει για τουλάχιστον επτά ημέρες.
3. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (π.χ. βροχή), οι οποίες προκαλούν την ύγραση του τσιμέντου, πρέπει η πισίνα να αφεθεί να στεγνώσει για τουλάχιστον επτά ημέρες σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, προτού εφαρμοστεί σε αυτήν το χρώμα πισίνας.
4. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να καθαρίζεται καλά από σκόνες, άλατα κλπ, και σε περίπτωση επαναβαφής της πισίνας να απομακρύνονται παλαιά σαθρά χρώματα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή πρόσφυση του χρώματος.

Το Χρώμα Πισίνας εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες (όπως περιγράφεται παραπάνω) με ρολλό ή πινέλο σε δύο επιστρώσεις. Για την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος και το ασφαλές γέμισμα της πισίνας με νερό απαιτείται η πάροδος δέκα με δώδεκα ημερών μετά την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C και μέγιστης υγρασίας 70%. Το γέμισμα της πισίνας με νερό σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 10 - 12 ημερών ή η ύγρασή της από βροχή κατά το διάστημα που διαρκεί η σκλήρυνση ►

- ▶ του χρώματος, είναι πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα στην πρόσφυση του χρώματος στην επιφάνεια της πισίνας. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες εφόσον έχει γίνει το απαραίτητο τεστ υγρασίας και η επιφάνεια είναι τελείως στεγνή, εφαρμόζεται ένα χέρι αραιωμένου χρώματος (15% κ.ο.) πισίνας της Berling και στη συνέχεια εφαρμόζεται το Χρώμα Πισίνας σε 2 στρώσεις με τη μικρότερη δυνατή αραιώση ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Παλαιές επιφάνειες

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται τα άλατα και να απομακρύνονται τα λίπη και τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα. Στη συνέχεια, εφόσον έχει γίνει το απαραίτητο τεστ υγρασίας και η επιφάνεια είναι τελείως στεγνή, εφαρμόζεται το προϊόν σε δύο στρώσεις με τη μικρότερη δυνατή αραιώση. Αν η πισίνα χρειάζεται επισκευές τότε αυτές γίνονται με τσιμέντο και άμμο θαλάσσης και όλη η επιφάνεια της πισίνας βάφεται ακολουθώντας τις οδηγίες για τις νέες επιφάνειες.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με Διαλυτικό Ε΄ της Berling. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Μίγμα συμπολυμερούς βινυλοχλωριδίου και ισοβουτυλικού αιθέρος με κετονική ρητίνη.

Χρωστικά : Διοξειδίο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά : Πυριτικό αργίλιο, θειϊκό βάριο, γη διατόμων.

Στερεά : 65% ± 1 (για το λευκό).

Ειδικό βάρος : 1,48 - 1,52gr/cm³ (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.

Ιξώδες : 100 - 110 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562)

Απόδοση : 4 - 6m²/lt, σε μη πορώδη επιφάνεια.

Διαλύτης : Διαλυτικό Ε΄.

Αραίωση : Αραιώνεται με Διαλυτικό Ε΄ σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά μετά από 1/2 έως 1 ώρα. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 16 ωρών, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, σιέλ και σε βάση C για την επίτευξη πλήθους αποχρώσεων με βάση το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν ταξινομείται ως επιβλαβές για το περιβάλλον. Περιέχει Ξυλόλη (μίγμα ισομερών).

Εύφλεκτο. Ερεθίζει το δέρμα. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες

δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την

επαφή με τα μάτια. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Φοράτε κατάλληλη προ-

στατευτική ενδυμασία και γάντια. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση κατάποσης

ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα

χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους

τοπικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.



Xn : Επιβλαβές

Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.



BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222