



Συσκευασία	1Lt	5Lt	15Lt
Βάσεις	—	—	—
Matt			
			Gloss

Περιγραφή

Διάφανο ακρυλικό αστάρι διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Διευκολύνει την πρόσφυση των υπερκείμενων πλαστικών, ακρυλικών και μονωτικών χρωμάτων, μειώνει την απορροφητικότητα της προς βαφή επιφάνειας (σοβά) και βοηθά στη στερέωση προβληματικών επιφανειών, όπως οι βαμμένες με κόλλα ή ασβέστη επιφάνειες. Επίσης μονώνει τους εξωτερικούς σοβάδες προστατεύοντας σε μεγάλο ποσοστό τη βαμμένη επιφάνεια από την εμφάνιση αλάτων (ασπρίλες). Ιδανικό αστάρι για εξωτερικούς τοίχους, τιμεντένιες ή πισσαρισμένες ταρατσές.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα.
- Υψηλή απόδοση.
- Υπόστρωμα πλαστικών, ακρυλικών και μονωτικών χρωμάτων.
- Ελεύθερο μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με White Spirit σε αναλογία 1:1 κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και καθαρές από σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Νέες επιφάνειες

Για νέες επιφάνειες το Fixateur αραιώνεται 100% με White Spirit και στη συνέχεια εφαρμόζεται μία επίστρωση στην επιφάνεια που θέλουμε να ασταρώσουμε. Μετά εφαρμόζονται στην επιφάνεια δύο επιστρώσεις πλαστικό, ακρυλικό, μονωτικό κ.α. χρώματα ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Παλιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών ή σε επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση, έχουν ξεφλουδίσει τα παλαιά χρώματα ή είναι καλυμμένες με ασβέστη απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο. Στη συνέχεια στις επιφάνειες εφαρμόζεται μία επίστρωση αστάρι Fixateur της Berling αραιωμένο 1:1 με White Spirit και μετά εφαρμόζονται στην επιφάνεια δύο επιστρώσεις πλαστικό, ακρυλικό, μονωτικό κ.α. χρώματα ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Επιφάνειες Ταρατσών

Σε πισσαρισμένες ή βαμμένες επιφάνειες ταρατσών αφού στοκαριστούν τυχόν ρωγμές και αρμοί, εφαρμόζεται ►

- ▶ το Fixateur αραιωμένο 50% με διαλυτικό White Spirit για να επιτύχουμε σταθεροποίηση της παλαιάς πισσαρισμένης ταράτσας και για καλύτερη πρόσφυση του τελικού μονωτικού χρώματος.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής ρητίνη ακρυλικών εστέρων - στυρενίου.

Π.Ο.Ε.: 720gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 21% ± 1

Ειδικό βάρος : 0,84 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες : 13 - 18 sec, 25°C (Flow cup 4 DIN 53211)

Απόδοση : 5 - 8m²/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Διαλύτης : White Spirit.

Αραίωση : Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό 100% κατ' όγκον (1:1).

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Επαναβάφεται με πλαστικά, ακρυλικά, μονωτικά, υδροχρώματα, Relief, μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν σημαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Εύφλεκτο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Η εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς αναθυμιάσεις. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία η, Συνδεδειγμένα αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 750gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 720gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

