



<b>Συσκευασία</b>	0,200Lt	0,375Lt	0,75Lt	2,5Lt
<b>Βάσεις</b>	—	—	A+C	A+C
<b>Matt</b>				Gloss

### Περιγραφή

Εξαιρετικής ποιότητας στιλπνό, μη κιτρινίζον αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση για όλων των ειδών τις σιδερένιες επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες κτλ. Εμφανίζει μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στις καταπονήσεις. Έχει υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση. Για την επίτευξη μεγαλύτερης σκληρότητας και αντοχών προτείνεται η προσθήκη σκληρυντή Hardener της Berling σε ποσοστό έως 14% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλή στιλπνότητα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 14% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

### Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές χωρίς σκουριές, λάδια κτλ. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

### Νέες επιφάνειες

Οι νέες επιφάνειες ασταρώνονται με το αντισκωριακό αστάρι Duty ή το Μίνιο της Berling σε 1 ή 2 επιστρώσεις και στη συνέχεια το Ducο εφαρμόζεται σε 2 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών.

### Παλαιές επιφάνειες

Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου. Στη συνέχεια στην επιφάνεια εφαρμόζονται 2 επιστρώσεις Ducο με χρονική διαφορά 24 ωρών η μία από την άλλη εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Για την επίτευξη μεγαλύτερης σκληρότητας και αντοχών προτείνεται η προσθήκη σκληρυντή Hardener της Berling σε ποσοστό έως 14% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής (χωρίς την προσθήκη επιπλέον διαλυτικού).

**Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.**

## Τεχνικές Προδιαγραφές

**Φορέας :** Αλκυδικές ρητίνες ταλελαίου.

**Χρωστικά :** Διοξειδιο του τιτανίου.

**Πληρωτικά υλικά :** Ανθρακικό ασβέστιο, θειϊκό βάριο.

**Ενεργό πιγμέντο :** Φωσφορικός ψευδάργυρος.

**Π.Ο.Ε.:** 470gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

**Στερεά :** 60 - 70%, αναλόγως της απόχρωσης.

**Ειδικό βάρος :** 1,09 - 1,27gr/cm<sup>3</sup> (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.

**Ιξώδες :** 95 - 105 K.U., 25°C (ASTM D562)

**Απόδοση :** 11 - 13m<sup>2</sup>/lit, αναλόγως του είδους της επιφάνειας.

**Βαθμός σπιλνότητας >** 90 units σε γωνία 60°.

**Διαλύτης :** White Spirit.

**Αραίωση :** Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 14% κατ' όγκον.

**Εφαρμογή :** Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

**Χρόνος στεγνώματος :** Επιφανειακά μετά από 4 έως 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

**Επαναβαφή :** Μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και σε 23 έτοιμες αποχρώσεις βάσει του χρωματολογίου του Ducso καθώς και σε δύο βάσεις A και C για την επίτευξη πλήθους αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

### Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν σημαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Περιέχει αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

Εύφλεκτο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Η εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Απο-

φύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.



N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

### Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

### Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία θ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού - αντιδιαβρωτικό φινίρισμα, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 500gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 470gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.