



Συσκευασία	3,1Lt	15,6Lt
Βάσεις	—	—
Matt		Gloss

### Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, ειδικό, ταχυστέγνωτο αλκυδικό χρώμα για διαγράμμισεις οδών καθώς και τσιμεντένιων και βιομηχανικών δαπέδων με εξαιρετικές αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και τις καταπονήσεις. Για την επίτευξη μεγαλύτερης ανακλαστικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικά ανακλαστικά σφαιρίδια.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις.
- Ελεύθερο μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Πληρεί τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου EN 1871 : 2000.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με Διαλυτικό Ε' σε ποσοστό έως 20% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές. Εφαρμόστε το προϊόν με το ειδικό μηχάνημα για διαγράμμισεις οδών, με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραιώση.

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Για την επίτευξη μεγαλύτερης ανακλαστικότητας αφού εφαρμοστεί το προϊόν και πριν στεγνώσει απλώστε τα υαλοσφαιρίδια στην υγρή επιφάνεια του χρώματος.

Η αναλογία είναι 2 μέρη χρώμα προς 1 μέρος υαλοσφαιρίδια.

**Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με Διαλυτικό Ε' της Berling. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.**

### Τεχνικές Προδιαγραφές

<b>Φορέας :</b> Μίγμα συμπολυμερούς βινυλοχλωριδίου και ισοβουτυλικού αιθέρος με αλκυδική ρητίνη.
<b>Χρωστικά :</b> Διοξειδίο του τιτανίου.
<b>Πληρωτικά υλικά :</b> Ανθρακικό ασβέστιο.
<b>Π.Ο.Ε.:</b> 500gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
<b>Στερεά :</b> 73% ± 1
<b>Ειδικό βάρος :</b> 1,60 ± 0,02gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811).
<b>Ιξώδες :</b> 80 - 90 K.U., 25°C (ASTM D562).

**Απόδοση :** 9 - 10m<sup>2</sup>/lt, για πάχος ξηρού υμένα 50mm.

**Διαλύτης :** Διαλυτικό Ε΄.

**Αραίωση :** Αραιώνεται με Διαλυτικό Ε΄ σε ποσοστό έως 20% κατ' όγκον, αναλόγως του τρόπου βαφής.

**Εφαρμογή :** Το προϊόν εφαρμόζεται με ρολλό ή πιστόλι.

**Χρόνος στεγνώματος :** Επιφανειακά μετά από 10 έως 20 λεπτά. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

**Ελεύθερο χρήσης :** Μετά από 20 λεπτά, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

### Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν σημαίνεται ως επιβλαβές. Περιέχει Ξυλόλη (μίγμα ισομερών) και αιθυλομεθυλοκετοξίμη, ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Ερεθίζει το δέρμα.

Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο

του περιεχομένου στην αποχέτευση. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και

γάντια. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική

συσκευή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Χη : Επιβλαβές

### Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

### Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία θ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 500gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 500gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

**BERLING A.B.E.E.**

**Βιομηχανία Χρωμάτων**

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

