



| | | |
|------------|--------|-------|
| Συσκευασία | 0,75Lt | 2,5Lt |
| Βάσεις | — | — |
| Matt | | Gloss |

Περιγραφή

Άριστης ποιότητας υδατοδιάλυτο, ακρυλικό, γυαλιστερό ή σατινέ διαφανές βερνίκι ξύλου κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, φιλικό προς το περιβάλλον και τον τελικό χρήστη. Είναι σχεδόν άοσμο, ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία, προσδίδοντας ένα άψογο γυαλιστερό ή σατινέ τελείωμα στην επιφάνεια του ξύλου.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Γυαλιστερό ή σατινέ βερνίκι για ξύλινες επιφάνειες.
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση.
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, βάσει του ISO 2812-1.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε Πτητικούς Οργανικούς Διαλύτες.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραίωση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως στεγνή και καθαρή. Στη συνέχεια τρίβεται καλά με σιλερόχαρτο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η καλή πρόσφυση του βερνικιού. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C και σχετική υγρασία μικρότερη του 80%.

Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες αφαιρείται η σκόνη, τα κομμάτια ξύλου κτλ. τρίβοντας με σιλερόχαρτο. Στη συνέχεια το προϊόν εφαρμόζεται σε 2 με 3 επιστρώσεις. Εάν απαιτείται χρωματισμός του ξύλου τότε χρησιμοποιείται το Nature Συντηρητικό ξύλου χρωματισμένο στην επιθυμητή απόχρωση πριν την εφαρμογή του βερνικιού. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το Nature Βερνίκι ξύλου σε 2 με 3 επιστρώσεις.

Παλαιές επιφάνειες

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρούνται με τρίψιμο τα παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Εάν παραμείνει στην επιφάνεια φιλμ του παλαιού βερνικιού, αυτό πρέπει να αφαιρεθεί ή τουλάχιστον να τριφτεί καλά πριν την εφαρμογή του νέου επιστρώματος. Στη συνέχεια το προϊόν εφαρμόζεται σε 2 με 3 επιστρώσεις ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Μίγμα ακρυλικών διασπορών.

Π.Ο.Ε.: 25gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 37% ± 1

Ειδικό βάρος : 1,02 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες : 30 - 35 sec, 25°C (Flow cup 4 DIN 53211).

Απόδοση : 6 - 8m²/lit.

Αντοχή στο νερό : Το προϊόν παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο νερό βάσει του ISO 2812 - 1.

Διαλύτης : Νερό.

Αραίωση : Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραίωση.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά μετά από 1/2 έως 1 ώρα. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 2 έως 3 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ε, Εσωτερικής - εξωτερικής χρήσης βερνίκια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 130gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 25gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

