



Συσκευασία	0,75Lt	2,5Lt
Βάσεις	A+C	A+C
Matt		
		Gloss

Περιγραφή

Άριστης ποιότητας, οικολογική ριπολίνη νερού γυαλιστερή ή σατινέ για εσωτερικούς χώρους. Ιδανική για ξύλα, σίδερα, τοίχους κλπ. Είναι σχεδόν άοσμη και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Πτητικούς Οργανικούς Διαλύτες. Έχει εξαιρετική αντοχή στο κιτρίνισμα, υψηλή λευκότητα και γρήγορο στέγνωμα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατάλληλη προεργασία της προς βαφή επιφάνειας.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Σχεδόν άοσμο.
- Εξαιρετική καλυπτικότητα και υψηλή απόδοση.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο με νερό, οικιακά απορρυπαντικά αλλά και αδύναμους διαλύτες.
- Μεγάλη αντοχή στο τρίψιμο.
- Υψηλή λευκότητα.
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Πληρεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του συστήματος οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Αρ. Μητρώου EL 007/01).

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό σε ποσοστό έως 12% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες της επιφάνειας πρέπει προηγουμένως να επιδιορθώνονται. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα δύο επιστρώσεις Nature Velatura νερού και αποχαρτάρετε μετά από κάθε επίστρωση. Έπειτα εφαρμόστε δυο επιστρώσεις Nature Aqualux ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Παλαιές επιφάνειες

Σε περίπτωση παλαιών, ήδη βαμμένων με ριπολίνη νερού ή διαλύτη επιφανειών αφαιρούνται πρώτα τυχόν ξεφλουδισμένα χρώματα, στοκάρονται τυχόν τρύπες, αποχαρτάρονται και επικαλύπτονται τα στοκαρίσματα με Velatura νερού. Στη συνέχεια η επιφάνεια αποχαρτάρεται και σκουπίζεται καλά. Τέλος εφαρμόζονται δύο επιστρώσεις Nature Aqualux.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων.

Χρωστικά : Διοξειδίο του τιτανίου.

Π.Ο.Ε.: 90gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 47% ± 1

Ειδικό βάρος : 1,02 - 1,23gr/ml (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.

Ιξώδες : 80 - 85 K.U., 25°C (ASTM D562)

pH : 8,5 ± 0,2

Απόδοση : 12m²/lit.

Βαθμός στιλπνότητας : **στιλπνή :** 86 ± 2 μονάδες υπό γωνία 60°.

σατινέ : 45 ± 2 μονάδες υπό γωνία 60°.

Φωτεινότητα : L > 96

Δείκτης λευκότητας : **γυαλιστερή :** > 88

σατινέ : > 88

Διαλύτης : Νερό.

Αραίωση : Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 12% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες στους 25°C. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 12 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκή και σε δύο βάσεις A και C για την επίτευξη πλήθους αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία δ, Εσωτερικών - εξωτερικών διακοσμήσεων από ξύλο και μέταλλο, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 130gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 90gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους που αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (<http://europa.eu.int/ecolabel>).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.



BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222