



Συσκευασία	0,75Lt	2,5Lt
Βάσεις	—	—
Matt		Gloss

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας λευκό, υδατοδιάλυτο, μονωτικό υπόστρωμα νικοτίνης και καπνιάς για εσωτερική χρήση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, όπως τσιμέντο, γύψο, σοβά κλπ. Εφαρμόζεται τόσο σε νέες όσο και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες διευκολύνοντας την πρόσφυση των υπερκείμενων χρωμάτων δίνοντάς τους ένα ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιδανικό για επιφάνειες εμποτισμένες με νικοτίνη, καπνιά ή καυσαέρια καθώς τις απομονώνει και εμποδίζει την επανεμφάνιση των ρυπαρών ουσιών στα τελικά χρώματα. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και υπερέρχει των παραδοσιακών υποστρωμάτων λόγω της πολύ χαμηλής περιεκτικότητάς του σε διαλύτες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Απομονώνει τις ρυπαρές ουσίες εμποδίζοντας την επανεμφάνισή τους στην εξωτερική επιφάνεια.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Ματ αποτέλεσμα.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Σχεδόν άοσμο.
- Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στοκό της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Νέες επιφάνειες

Για νέες επιφάνειες το Aquasil αραιώνεται έως 15% κατ' όγκο με νερό και στη συνέχεια εφαρμόζεται σε μία ή δύο επιστρώσεις. Στη συνέχεια εφαρμόζονται στην επιφάνεια δύο επιστρώσεις πλαστικό, ακρυλικό, μονωτικό κ.α. χρώματα ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Παλαιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών ή σε επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση, έχουν ξεφλουδίσει τα παλαιά χρώματα ή είναι καλυμμένες με ασβέστη απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο. ►

- ▶ Στη συνέχεια στις επιφάνειες εφαρμόζεται μία ή δύο επιστρώσεις Aquasil, αναλόγως τη ρύπανση της επιφάνειας που θέλουμε να μονώσουμε αραιωμένο έως 15% κατ' όγκο με νερό και μετά εφαρμόζονται στην επιφάνεια δύο επιστρώσεις πλαστικό, ακρυλικό, μονωτικό κ.α. χρώματα ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερείς διασπορές ακρυλικών εστέρων.

Χρωστικά : Διοξειδιο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών, ταλκ.

Π.Ο.Ε.: 30gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Διαλυτών έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 54% ± 1

Ειδικό βάρος : 1,44 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες : 85 - 90 Kbs, 25°C (ASTM D562)

pH : 8,5 ± 0,2

Απόδοση : 7 - 10m²/lit, αναλόγως το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Διαλύτης : Νερό.

Αραίωση : Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκον.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά μετά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 8 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία η, Συνδεδειγμένα αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 30gr/lit,

Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 30gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

