

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙΠΑ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579 FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΤΗΛ.: 2310 467275 FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Jointex®

Ελαστοπλαστική μαστίχη ακρυλικής βάσης, κατάλληλη για τη σφράγιση αρμών και διάκενων όλων των οικοδομικών επιφανειών.

Ιδιότητες

Διατηρεί την ελαστικότητα σε μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε πλήθος υποστρωμάτων. Βάφεται με όλα τα υδροδιαλυτά χρώματα. Αντέχει στη γήρανση και στην υπερύωδη ακτινοβολία. Είναι σταθερή σε περιοχές με βιομηχανική ατμόσφαιρα και αναθυμιάσεις. Έχει αντοχή σε πολύ αραιά οξέα, αλκάλια και απορρυπαντικά. Δεν περιέχει διαλύτες. Φιλική στο περιβάλλον.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μαστίχη ακρυλικής βάσης

Μορφή: Ομοιογενής πάστα

Πυκνότητα: 1,5 g/cm³

Σκληρότητα (SHORE A): 20±3

Απόδοση: 1kg σφραγίζει 6,50m περίπου (για αρμό με διατομή 1cm²).

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Πριν από την εφαρμογή χρειάζεται να καθαριστούν τα τοιχώματα του αρμού από σκόνες, λιπαρές ουσίες και σαθρά υλικά. Για τον καθαρισμό των πλευρών του αρμού από ακαθαρσίες, καλό είναι να χρησιμοποιείται διαλυτικό.

Εφαρμογή: Η εφαρμογή ασταριού δεν είναι απαραίτητη. (Σε περίπτωση πάρα πολύ απορροφητικών υποστρωμάτων, καλό είναι να αραιώνεται το Jointex® με νερό σε ποσοστό μέχρι 1:2 για μια προεπάλειψη).

Η εφαρμογή του υλικού γίνεται με σπάτουλα.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Μετά την εφαρμογή της παρουσιάζει μικρή συρρίκνωση.
- Το στέγνωμα του υλικού εξαρτάται από το πάχος και τις καιρικές συνθήκες. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας (π.χ. βροχή) ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός πριν το φιλμ στεγνώσει εντελώς
- Σε βαθείς αρμούς ενδείκνυται η τοποθέτηση αφρώδους κορδονιού **Neopolen**, ώστε η μαστίχα να προσκολληθεί μόνο στα τοιχώματα του αρμού.
- Σε περίπτωση οριζοντίων αρμών, όπου υπάρχει η πιθανότητα περιοδικής παραμονής νερού, θα πρέπει ο αρμός (που έχει γεμίσει με Jointex® να καλυφθεί -σε πλάτος μεγαλύτερου του πλάτους του αρμού- με επαλειπτικό υλικό Silatex® Super ή Neoproof®. Η εφαρμογή τους γίνεται με πινέλο και προσφέρει ενίσχυση της στεγανότητας του αρμού.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με άφθονο νερό. Αν έχει σκληρυνθεί με μηχανική αφαίρεση.

Αποχρώσεις

Λευκό και κεραμιδί

Συσκευασία

1kg-5kg-15kg

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.

Οδηγίες προφύλαξης

S2 Μακριά από παιδιά - S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή - S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.